

Мезоскопические спиновые кластеры, фазовое разделение и индуцированный порядок в спин-щелевых магнетиках.

А.И.Смирнов, В.Н.Глазков

18 апреля 2007 г.

Аннотация

Во многих низкоразмерных спиновых системах с антиферромагнитным взаимодействием магнитное упорядочение неелевского типа отсутствует и такие системы остаются в квантоворазупорядоченном (спин-жидкостном) состоянии вплоть до нуля температур. Разупорядоченное состояние оказывается устойчивым к слабым возмущениям, если магнитные возбуждения отделены от основного состояния энергетической щелью. Устойчивость спин-жидкостного основного состояния нарушается введением примесей или достаточно сильным магнитным полем. В данном обзоре представлен ряд экспериментов, направленных на обнаружение и идентификацию мезоскопических спиновых кластеров, возникающих вблизи атомов примеси, а также на определение пространственной структуры индуцированного примесями магнитного порядка в спин-щелевых системах, определение низкочастотного спектра возбуждений индуцированной полем антиферромагнитной фазы.

Содержание

1 Введение.	2
1.1 Примеры модельных систем, демонстрирующих спин-жидкостное поведение.	3
1.1.1 Цепочки спинов $S=1/2$	3
1.1.2 Цепочки спинов $S=1$	4

1.1.3	Альтернированные цепочки спинов и димерные магнетики.	5
1.2	Низкоразмерные и спин-щелевые системы в реальных кристаллах.	6
1.3	Влияние дефектов и магнитного поля на спин-щелевые системы.	7
2	Магнитный резонанс спиновых кластеров и триплетных возбуждений в спин-пайерлсовском магнетике.	10
3	Магнитный резонанс халдейновского магнетика с дефектами.	20
4	Изучение коллективных магнитных мод "триплет-дефект" в халдейновском магнетике.	25
5	Исследование стимулированного дефектами магнитного упорядочения.	28
6	Микроскопическое разделение фаз при индуцированном примесями антиферромагнитном упорядочении.	34
7	Влияние магнитного поля на микроскопическое фазовое разделение при индуцированном примесями антиферромагнитном упорядочении в спин-пайерлсовском магнетике.	41
8	Резонансные моды димерного спин-щелевого магнетика $TlCuCl_3$. Исследование стимулированной полем упорядоченной фазы димерного магнетика.	44
9	Благодарности.	50

1 Введение.

Задача об основном состоянии системы спинов на регулярной решетке, связанных антиферромагнитным взаимодействием с гамильтонианом Гейзенберга

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{i,j} J_{ij} \hat{\mathbf{S}}_i \hat{\mathbf{S}}_j, \quad J_{ij} > 0 \quad (1)$$

является одной из классических задач теории магнетизма. Неелевское состояние (соответствующее чередованию спинов, направленных "вверх" и "вниз" $\psi_N = |\dots \uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\dots\rangle$) не является собственной функцией гамильтониана (1), однако эксперименты показывают, что в трехмерном случае при достаточно простой геометрии обменных связей (например, на простой кубической решетке с взаимодействием ближайших соседей) система с гамильтонианом (1) демонстрирует переход в антиферромагнитно-упорядоченное состояние при температуре $T_N \sim J/k_B$. Упорядоченное состояние такого антиферромагнетика при $T = 0$ К подобно неелевскому, но отличается от него некоторой перенормировкой среднего значения проекции спина на узле.

Однако, помимо таких, "обычных", антиферромагнетиков существует широкий класс систем, остающихся в коррелированном, но разупорядоченном состоянии вплоть до абсолютного нуля температур. Примеры таких систем будут разобраны ниже. Подчеркнем, что речь идет о концентрированном магнетике на регулярной решетке. В таких системах наблюдаются разнообразные и неожиданные с классической точки зрения эффекты, связанные с фундаментальными квантовыми свойствами спинового момента количества движения. В частности, такие спиновые системы с антиферромагнитным обменным взаимодействием, демонстрируют так называемое спин-жидкостное поведение, с отсутствием магнитного упорядочения вплоть до абсолютного нуля температуры, что коренным образом отличает их от традиционно изучавшихся в XX веке упорядоченных магнетиков, например ферромагнетиков, антиферромагнетиков, ферримагнетиков.

1.1 Примеры модельных систем, демонстрирующих спин-жидкостное поведение.

1.1.1 Цепочки спинов $S=1/2$.

Задача об основном состоянии, спектре возбуждений и свойствах однородной антиферромагнитной цепочки спинов $S = 1/2$ хорошо исследована. Методика нахождения волновой функции основного состояния однородной антиферромагнитной цепочки спинов $S = 1/2$ была предло-

жена в 1931 г. Х.Бете (анзац Бете) [1]. Основное состояние однородной антиферромагнитной цепочки спинов $S = 1/2$ синглетно и в нем отсутствует магнитный порядок, то есть среднее значение проекции спина на каждом узле равно нулю: $\langle S_i^z \rangle = 0$. Энергия основного состояния такой цепочки [2] в расчете на один спин равна $E_0 = -J(\ln 2 - 0.25) \approx -0.44J$ и оказывается меньше, чем среднее значение энергии, соответствующее неелевскому состоянию ($\psi_N = |\dots\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\dots\rangle$), $E_N = -0.25J$.

Спектр возбуждений однородной цепочки спинов $S = 1/2$ представляет собой безщелевой континuum [3]. Хотя дальний магнитный порядок отсутствует, длина спин-спиновой корреляции оказывается бесконечной (корреляционная функция спадает по степенному закону) [4]. То есть, при абсолютном нуле температуры спиновые цепочки находятся в критической точке.

Поведение намагниченности спиновой цепочки при нулевой температуре рассмотрено в работе [5], а температурная зависимость восприимчивости вычислена Дж.Боннер и М.Фишером [6]. При высоких температурах ($k_B T \gg J$) магнитная восприимчивость следует закону Кюри, а при низких температурах ($k_B T \lesssim J$) слабо зависит от температуры и имеет порядок величины магнитной восприимчивости обычного антиферромагнетика.

1.1.2 Цепочки спинов $S=1$.

В 1983 году Ф.Д.М.Халдейн указал на принципиальное отличие между свойствами однородной цепочки целых и полуцелых спинов [7,8]. Основное состояние цепочки целых спинов является синглетным и отделено от ближайшего возбуждения энергетической щелью обменного происхождения Δ (в пределе $S \rightarrow \infty \Delta \simeq JS^2 \exp(-\pi S)$). Существование щели в энергетическом спектре было подтверждено численными методами [9, 10]. Минимум энергии возбуждений достигается на волновом векторе $k = \pi/a$ (a — период цепочки) и равен $\Delta \approx 0.41J$. Магнитная корреляционная длина при этом конечна и равна примерно 7 межионным расстояниям [11].

Наличие щели в спектре магнитных возбуждений определяет низкотемпературное поведение магнитных свойств цепочки спинов $S = 1$. В частности, магнитная восприимчивость обращается в ноль при низкой температуре.

1.1.3 Альтернированные цепочки спинов и димерные магнетики.

При специальном структурировании цепочки спинов $S=1/2$ также демонстрируют появление энергетической щели. Это структурирование предполагает удвоение периода цепочки, при котором значение обменного интеграла между соседними ионами попеременно принимает одно из двух значений $J + \delta J$ и $J - \delta J$, то есть происходит альтернирование обменного взаимодействия (димеризация цепочки). Гамильтониан для альтернированной цепочки спинов может быть записан в виде

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_n J(1 + (-1)^n \delta) \hat{\mathbf{S}}_n \hat{\mathbf{S}}_{n+1} \quad (2)$$

Величина возникающей щели в спектре Δ определяется параметром альтернирования δ и для $\delta \ll 1$ она равна [12] $\Delta = (2/\pi)\delta J |\ln(\delta)|$. (Отметим, что в других модельных подходах получается несколько отличная зависимость $\Delta(\delta)$ [13]: в XY модели, допускающей точное решение, $\Delta \sim \delta J$, в модели Латтинжера $\Delta \propto (\delta)^{2/3}$). Как и в случае цепочки спинов $S = 1$, появление спиновой щели приводит к конечности длины спин-спиновых корреляций: $\xi \sim v\hbar/\Delta$ (здесь v - скорость спиновых возбуждений).

Отметим, что при $\delta = 1$ альтернированная цепочка разбивается на невзаимодействующие димеры — пары антиферромагнитно связанных спинов. Основное состояние антиферромагнитного димера является немагнитным синглетом, а возбужденное состояние отделено щелью $\Delta \sim J$. Включение слабого взаимодействия между димерами сохраняет эту особенность энергетического спектра независимо от геометрии междимерных связей, поэтому димерный магнетик может быть реализован не только в виде одномерной цепочки, но и в виде двумерной или трехмерной сети взаимодействующих димеров. Свойства димерного магнетика аналогичны свойствам альтернированных цепочек: основное состояние синглетно, возбуждения отделены от немагнитного основного состояния щелью обменного происхождения, магнитная корреляционная длина конечна.

Из-за наличия энергетической щели магнитная восприимчивость альтернированной спиновой цепочки и димерного магнетика обращается в ноль при низкой температуре.

1.2 Низкоразмерные и спин-щелевые системы в реальных кристаллах.

Все реальные кристаллы трехмерны, однако в некоторых случаях обменное взаимодействие магнитных ионов вдоль одного из направлений значительно сильнее, чем в других направлениях. В результате, в трехмерном кристалле образуются слабо взаимодействующие низкоразмерные (одно- или двумерные) системы. Такие магнетики называют квазиодномерными или квазидвумерными, соответственно.

Слабость обменного взаимодействия в некоторых кристаллографических направлениях может быть связана, например, с тем, что расстояние между магнитными ионами вдоль этих направлений значительно больше, чем в других направлениях. Такая ситуация часто реализуется в органических соединениях, где цепочки магнитных ионов оказываются разделены крупными немагнитными органическими комплексами. В неорганических соединениях обменное взаимодействие обычно возникает не из-за непосредственного перекрытия орбиталей магнитных ионов, а через промежуточный ион (например, через ион кислорода). Согласно известному правилу Гуденафа-Канамори-Андерсона [14], при угле суперобменной связи (магнитный ион-кислород-магнитный ион) равном 90° обманный интеграл обращается в ноль. Таким образом, из-за специального расположения кислородного окружения обменное взаимодействие между ионами также может оказаться существенно ослабленным.

Однородная цепочка спинов $S = 1/2$ при нулевой температуре находится в критической точке. Поэтому в реальных кристаллах, содержащих цепочки спинов $1/2$, сколь угодно слабое межцепочечное взаимодействие J' приводит к установлению дальнего магнитного порядка при температуре $T_N \sim \sqrt{JJ'}$ [15, 16]. Однако низкоразмерные системы с щелью в энергетическом спектре (спин-щелевые системы) оказываются устойчивыми к таким слабым взаимодействиям и сохраняют свои особенности: синглетное неупорядоченное основное состояние, щель в спектре, отделяющую основное состояние от возбуждений, конечную магнитную корреляционную длину, нулевую восприимчивость при низких температурах.

К настоящему времени исследован целый ряд соединений с щелевым спектром магнитных возбуждений. Так, халдейновская щель была обнаружена в кристаллах органических соединений, содержащих цепочки спинов $S = 1$: $\text{Ni}(\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2)_2\text{NO}_2(\text{ClO}_4)$ (сокращенно NENP) [17],

$\text{Ni}(\text{C}_3\text{H}_{10}\text{N}_2)_2\text{NO}_2(\text{ClO}_4)$ (NINO) [18], $\text{Ni}(\text{C}_3\text{H}_{10}\text{N}_2)_2\text{N}_3(\text{ClO}_4)$ (NINAZ) [19], а также в неорганических соединениях Y_2BaNiO_5 [20] и $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$ [21]. Димеризованные цепочки спинов $S = 1/2$ реализуются, например, в соединении $(\text{VO})_2\text{P}_2\text{O}_7$ [22]. Также димеризованные цепочки спинов $S = 1/2$ могут возникать спонтанно, в результате так называемого спин-пайерлсовского перехода [23]. Спин-пайерлсовский переход был обнаружен в ряде органических соединений (TTF-CuBDT [24], MEM(TCNQ)₂ [25], радикальных солях на основе TMTTF [26]) и в неорганическом спин-пайерлсовском магнетике CuGeO_3 [27]. Существуют и другие неупорядоченные спин-щелевые системы: лестничные спиновые структуры [28], системы связанных спиновых димеров $\text{SrCu}_2(\text{BO}_3)_2$ [29] и TlCuCl_3 [30].

Характерной чертой всех этих спин-щелевых систем является исчезающая при низких температурах магнитная восприимчивость. Магнитные возбуждения спин-щелевого кристалла вымерзают при низких температурах $T \ll \Delta/k_B$, и концентрированная система магнитных ионов в своем коллективном поведении оказывается немагнитной.

1.3 Влияние дефектов и магнитного поля на спин-щелевые системы.

Особый интерес представляют дефекты спин-щелевых кристаллов. Вследствие достаточно протяженной длины корреляции отдельные атомы примеси не остаются точечными дефектами, а приводят к образованию мезо- или наноскопических магнитных объектов, разделенных немагнитными при низкой температуре областями спин-щелевой матрицы. Действительно, введение немагнитного иона на место магнитного приводит к обрыву спиновой цепочки и локальному нарушению синглетного спин-жидкостного состояния. В результате, вблизи примеси образуется область антиферромагнитно коррелированных ненулевых средних проекций спина, то есть область локального антиферромагнитного порядка (см. рис.1). Далее мы будем называть эти антиферромагнитные области кластерами. Подчеркнем, что эти кластеры образованы спинами основной матрицы, ненулевые проекции которых возникают из-за обменного взаимодействия между ними и концевым спином. Количество магнитных ионов в кластере порядка ξ/a (ξ — магнитная корреляционная длина, a — период цепочки), модуль средней проекции спина максимальен вблизи конца цепочки и экспоненциально убывает при удалении от конца




Рис. 1: Спиновая структура фрагмента халдейновской спиновой цепочки с открытыми граничными условиями для нечетного числа спинов и полной проекции $S_{tot}^z = 1$. (из работы [11]). По горизонтальной оси отложен номер магнитного иона во фрагменте цепочки.

цепочки. В поперечных направлениях размер кластера определяется соответствующей корреляционной длиной ξ_{\perp} , отношение корреляционных длин определяется отношением соответствующих обменных интегралов $\xi_{\perp}/\xi \sim J_{\perp}/J$. Кластер имеет ненулевой полный спин и магнитный момент. Формирование кластеров с локальным антиферромагнитным упорядочением рассмотрено, например, в теоретических работах [31] для спин-пайерлсовского магнетика и в работе [11] для халдейновского магнетика.

Кроме того, возникновение кластеров приводит к необычному явлению — стимулированию дальнего антиферромагнитного порядка примесями (в том числе и немагнитными), внедренными в спин-щелевую матрицу. Этот эффект был предсказан теоретически в работе [16], а затем был обнаружен в спин-пайерлсовском магнетике [32], халдейновском магнетике [33], димерной спиновой системе [34] и других спин-щелевых системах. Наведение магнитного порядка примесями объясняется тем, что крылья спиновых кластеров перекрываются, а локальные параметры порядка кластеров в соседних цепочках коррелируются за счет слабого межцепочечного взаимодействия, и антиферромагнитный порядок распространяется на весь образец. Естественно, параметр порядка должен быть при этом сильно неоднородным.

Таким образом, введение примесей позволяет контролируемым образом разрушать спин-жидкостное состояние, которое в чистых спин-щелевых магнетиках устойчиво вплоть до нулевой абсолютной температуры.

Магнитные возбуждения, отделенные от основного немагнитного состояния спиновой щелью, представляют собой коллективные состояния с полным спином $S = 1$ (так называемые триплетные состояния). Возбужденные триплетные состояния расщепляются магнитным полем на три спиновых подуровня, нижний из которых (соответствующий проекции магнитного момента, направленной вдоль поля) понижается с увеличением магнитного поля. Таким образом, с помощью магнитного поля, в принципе, можно "закрыть" спиновую щель и нарушить устойчивость спин-жидкостного состояния. Тогда за счет межцепочечного или междимерного взаимодействия может возникнуть дальний магнитный порядок. Такое наведение дальнего антиферромагнитного порядка магнитным полем было обнаружено в работе [30] в димерном соединении $TlCuCl_3$. Отметим, что в обычных трехмерных антиферромагнетиках магнитное поле наоборот, разрушает антиферромагнитный порядок, так




Рис. 2: Кристаллическая структура CuGeO_3 в высокотемпературной фазе (по данным работы [35]).

как магнитное поле поворачивает моменты подрешеток к направлению вдоль поля.

Таким образом, специфика спин-щелевых систем состоит, в частности, в том, что воздействия, разрушающие дальний порядок в обычных антиферромагнетиках (добавление немагнитных примесей, наложение магнитного поля), здесь, напротив, являются источниками дальнего магнитного порядка. В данном обзоре представлен ряд экспериментов, направленных на обнаружение многоспиновых кластеров, формирующихся вблизи атома примеси, а также на исследование индуцированных примесями и магнитным полем антиферромагнитно упорядоченных фаз.

2 Магнитный резонанс спиновых кластеров и триплетных возбуждений в спин-пайерловском магнетике.

Удобным объектом для изучения дефектов в спин-щелевой матрице является неорганический спин-пайерловский магнетик CuGeO_3 . Образцы




Рис. 3: Эволюция формы линии резонансного поглощения образца $\text{Cu}_{0.998}\text{Ni}_{0.002}\text{GeO}_3$ при изменении температуры [36]. $f=36 \text{ ГГц}, H||c$. Вертикальные отрезки на левой и правой панелях соответствуют одинаковой величине поглощения.




Рис. 4: Эволюция формы линии магнитного резонанса образца $\text{Cu}_{0.992}\text{Ni}_{0.008}\text{GeO}_3$ при изменении температуры [36]. $f=36$ ГГц, $H||c$.




Рис. 5: Зависимость g -фактора от температуры для образца $\text{Cu}_{0.998}\text{Ni}_{0.002}\text{GeO}_3$ [36]. точки - $H \parallel a$, квадратики - $H \parallel b$, треугольники $H \parallel c$, сплошные линии - теоретический расчет на основе модели обменного сужения.




Рис. 6: Зависимость ширины линии ЭПР от температуры для образцов $\text{Cu}_{1-x}\text{Ni}_x\text{GeO}_3$ с $x=0.2\%$ (а) и $x=0.8\%$ (б). Сплошные линии - теоретический расчет [36].




Рис. 7: Угловая зависимость эффективного g -фактора компонент линии поглощения в образце $\text{Cu}_{1-x}\text{Ni}_x\text{GeO}_3$ с концентрацией примеси $x = 0.2\%$, полученная при вращении магнитного поля в плоскости (ab) . \blacksquare , \bullet — данные полученные на частоте 9.5 ГГц; \circ , \square — на частоте 36 ГГц.

можно получить в виде совершенных монокристаллов, а магнитные ионы Cu^{2+} ($S = 1/2$) можно замещать, например, немагнитными ионами Zn, Mg или магнитными ионами Ni ($S = 1$). Эти примеси занимают в решетке CuGeO_3 позиции ионов Cu^{2+} , причем предел растворимости превышает 6% [37, 38].

Магнитные ионы образуют цепочки вдоль оси c орторомического кристалла (рис. 2). Величина внутрицепочечного обменного интеграла $J_c \approx 120$ К, межцепочечные обменные интегралы равны $J_b \approx 0.1J_c$ и $J_a \approx -0.01J_c$ [39]. Температура спин-пайерлсовского перехода (сопровождающегося удвоением периода решетки и возникновением щели в энергетическом спектре) в чистом веществе составляет $T_{SP} = 14.5$ К, величина спиновой щели при низкой температуре $\Delta(0) \sim 25$ К [27, 40]. Спиновая щель возникает при температуре T_{SP} , а при температуре ниже 7 К уже близка к максимальному значению $\Delta(0)$. При замещении ионов меди примесными ионами спин-пайерлсовский переход наблюдается при концентрациях примеси $x \lesssim 3\%$, температура перехода в дипированных образцах меньше, чем в чистом веществе.

В чистых кристаллах CuGeO_3 при температуре ниже T_{SP} магнитный резонанс на низких частотах $f \ll \Delta(0)$ обусловлен переходами между спиновыми подуровнями термически активированных триплетных возбуждений, его интенсивность при понижении температуры убывает вследствие "вымерзания" надщелевых возбуждений, а резонансное поле практически не меняется с температурой и соответствует величине g-фактора 2.1, характерной для ионов Cu^{2+} [41].

Мы изучили магнитный резонанс в образцах CuGeO_3 , дипированных различными примесями: Zn, Mg, Ni [36, 42–45]. При малых концентрациях примеси ($x \lesssim 3\%$) в дипированных образцах существует спин-пайерлсовский переход, поэтому наблюдается уменьшение интенсивности магнитного резонанса ниже температуры спин-пайерлсовского перехода. При дальнейшем понижении температуры, в отличие от чистых образцов, возникает интенсивный сигнал магнитного резонанса, обусловленный спинами дефектов, интенсивность которого подчиняется закону Кюри (см., например, рис. 3).

Нами было обнаружено, что дипирование магнитными ионами никеля приводит к существенной особенности наблюдаемых спектров ЭПР: низкотемпературный сигнал магнитного резонанса (связанный с ЭПР многоспиновых кластеров) характеризуется аномально малым значением g-фактора, достигающим величины 1.4 при $H \parallel c$ [45]. Это значение

g-фактора сильно отличается от величины, характерной для ионов Ni²⁺ и Cu²⁺ (обычно в кристаллах эти ионы имеют *g*-фактор в пределах от 2.0 до 2.3). При повышении температуры положение линии магнитного резонанса меняется, и при приближении к T_{SP} поле магнитного резонанса соответствует типичному ЭПР ионов меди (рисунки 3, 4).

Аномальное значение *g*-фактора кластера связывается с существованием взаимодействия Дзялошинского-Мория ($\hat{\mathcal{H}}_{DM} = \sum \mathbf{D}_{ij} \cdot [\hat{\mathbf{S}}_i \times \hat{\mathbf{S}}_j]$) в окрестности дефекта и многоспиновой природой кластера, так как в системе, состоящей из более, чем 2 спинов, взаимодействие Дзялошинского-Мория приводит к сильной анизотропии эффективного *g*-фактора и к уменьшению его значения [46]. При $\mathbf{D} \parallel z$ (z — направление магнитного поля) коммутатор $[\hat{\mathcal{H}}_{DM}, \hat{S}^z] = 0$, поэтому S^z является хорошим квантовым числом и расщепление основного состояния кластера в магнитном поле описывается обычным *g*-фактором магнитных ионов. При $\mathbf{D} \perp z$ взаимодействие Дзялошинского-Мория смешивает волновые функции многоспинового кластера с различными значениями проекции спина на направление магнитного поля, и в слабом магнитном поле среднее значение проекции спина кластера на направление магнитного поля оказывается меньше номинального значения 1/2. Это приводит к уменьшению расщепления основного состояния магнитным полем и, следовательно, к уменьшению эффективного *g*-фактора, наблюдавшегося в опытах по магнитному резонансу. Наши расчеты на основе модели, включающей 6 спинов, показывают, что взаимодействие Дзялошинского-Мория с энергией, составляющей около 30% от энергии внутрицепочечного обменного взаимодействия, является достаточным для объяснения величины $g_c = 1.4$ [45].

Эта аномалия *g*-фактора позволяет надежно отличить сигналы магнитного резонанса дефектов, образованных внедрением ионов Ni, от сигнала основной матрицы. В работе [36] изучены образцы Cu_{1-x}Ni_xGeO₃ высокого качества, в которых мы при малых концентрациях наблюдали сигналы изолированных кластеров, не размытые взаимодействием с другими дефектами. Эволюция формы линии магнитного резонанса при охлаждении для образцов с $x = 0.002$ и $x = 0.008$ показана на рис. 3, 4. Падение интенсивности ЭПР при $T < T_{SP}$ связано с вымерзанием триплетных возбуждений. Положение линии плавно изменяется с температурой. Зависимость $g(T)$ показана на рис. 5. Изменение *g*-фактора отражает постепенный переход магнитного резонанса с частоты резо-

нанса триплетных возбуждений при высоких температурах на частоту резонанса спиновых кластеров при низких температурах. В образце с малой концентрацией примеси линия резонанса расщепляется при низких температурах на две компоненты (рис. 3), одна из которых соответствует остаточным триплетным возбуждениям, а другая представляет резонанс изолированных кластеров. Плавное изменение резонансного поля означает взаимное влияние указанных мод спиновых колебаний, связанное с обменным взаимодействием возбуждений и кластеров. Изучение магнитного резонанса в диапазоне температур, когда возбуждается достаточное количество триплетных возбуждений, позволяет установить, что при взаимодействии с кластерами образуется единая коллективная мода спинового резонанса. Такое поведение свидетельствует о том, что распространяющиеся триплетные возбуждения при столкновении с концами оборванных цепочек не разрушают структуру кластеров (при разрушении структуры кластеров их мода спиновой прецессии должна была исчезать).

Частоты магнитного резонанса в условиях обменного взаимодействия двух спиновых подсистем можно описать в рамках теории обменного сужения линии ЭПР [47]. При обменном взаимодействии двух спиновых систем наблюдаются либо две линии резонанса (если эффективная частота обменного взаимодействия меньше разности частот спиновой прецессии в двух подсистемах), либо одна общая линия (если эффективная частота обменного взаимодействия больше упомянутой разности). Частоты и ширины резонансных линий зависят от энергии обменного взаимодействия между подсистемами и восприимчивостей каждой из подсистем. В частности, положение центра тяжести спектра магнитного резонанса (и резонансная частота в условиях быстрого обмена) определяется частотами резонансов каждой из подсистем, взятых с весом, пропорциональным восприимчивости. При атомной концентрации примеси, равной x , на моль вещества приходится xN_A кластеров, их восприимчивость без учета взаимодействия с триплетами определяется законом Кюри. Количество и восприимчивость триплетных возбуждений рассчитывается с помощью значений, известных для чистого кристалла, учитывая, что возбуждения могут находиться в областях цепочек, не занятых кластерами, то есть доступная для них доля объема образца равна $(1 - xL/a)$, где L - эффективный размер кластера. Восприимчивости триплетов и кластеров с учетом взаимодействия между ними определяются в рамках теории молекулярного поля. Эта модель [36] содержит три параметра,

которые были определены из подгонки зависимостей $g(T)$: эффективный обменный интеграл взаимодействия кластер-триплет $J_{eff} = 13 \pm 1$ К, размер кластера $L = (32 \pm 2)a$ (a — межатомное расстояние) и эффективная обменная частота $\omega_e = (2.2 \pm 0.3)10^{12}$ сек $^{-1}$. Параметр ω_e имеет ту же природу, что и J_{eff} и определяет эффективную обменную частоту при наличии триплетного возбуждения на ближайшем к кластеру узле решетки. Полученные параметры находятся в соответствии с этим обстоятельством: $\hbar\omega_e \sim J_{eff}$. Результаты подгонки изображены на рис. 5. Для проверки модели, с помощью этих же трех параметров вычисляется зависимость ширины линии от температуры (см. рис. 6). Для концентрации $x = 0.2\%$ результаты расчета и эксперимента хорошо совпадают. Для большей концентрации примеси имеется качественное соответствие, а причиной небольшого расхождения является взаимодействие кластеров. Таким образом, наблюдение магнитного резонанса кластеров дает оценку размера спинового кластера $\sim 30a$.

Многоспиновый характер кластеров и их вытянутость вдоль спиновых цепочек дополнительно подтверждается ориентационными зависимостями спектров магнитного резонанса. В структуре CuGeO₃ имеется два типа цепочек ионов Cu²⁺ направленных вдоль оси *c* кристалла и различающихся наклоном в плоскости (*ab*) кислородных октаэдров, окружающих ионы меди (рис. 2). В связи с этим в кластерах, формирующихся в неэквивалентных цепочках, отличаются ориентации вектора Дзялошинского-Мория и, следовательно, ориентации осей эффективного *g*-тензора кластера. Поэтому, при вращении магнитного поля в плоскости (*ab*) наблюдается расщепление линии магнитного резонанса (рисунок 7) [48, 49].

Можно провести оценку размера кластера более грубым образом, на основании того, что ширина и положение линий ЭПР образцов с $x = 0.2\%$ и $x = 0.8\%$ отличаются. Эти различия естественно приписать взаимодействию кластеров, которое происходит за счет перекрытия крыльев кластеров. Если ввести длину кластера L' , то касание кластеров будет происходить, если расстояние между их центрами меньше L' . Из-за наличия межцепочечного взаимодействия необходимо рассмотреть не только кластеры, находящиеся в одной цепочке, но и кластеры, расположенные в соседних цепочках (о чем свидетельствует и отсутствие описанного выше расщепления линии магнитного резонанса при приложении магнитного поля в плоскости (*ab*) для $x = 0.8\%$ [48]). Считая распределение дефектов случайнym, вероятность того, что расстояние n между

двумя дефектами в одной цепочке окажется меньше заданного N есть $P_1(n < N) = 1 - (1-x)^{2N} \approx 2Nx$ (x – концентрация примеси), а аналогичная вероятность для двух дефектов, находящихся в соседних вдоль оси b (направление сильнейшего межцепочечного обменного взаимодействия): $P_2(n < N) = 1 - (1-x)^{4N} \approx 4Nx$. Предполагая, что при $x = 0.008$ взаимодействует большая часть кластеров оценим длину кластера L' , считая $P_2(n < L'/a) = \frac{2}{3}$. Эта оценка дает $L' \sim 30a$, что находится в хорошем согласии с расчетом в модели обменного сужения.

3 Магнитный резонанс халдейновского магнетика с дефектами.

Для халдейновского магнетика весьма интересной является проблема эффективного спина, возникающего при обрыве цепочки. Существует гипотеза об эффективном спине $S = 1/2$, возникающем вблизи обрыва цепочки [51]. Данная гипотеза наглядно иллюстрируется и подтверждается численным моделированием [11] (см. рис.1). Ненулевые средние значения проекций спинов в фрагменте цепочки спинов $S = 1$ сосредоточены вблизи концов фрагмента, значения проекций спинов вблизи конца практически не зависят от состояния второго конца фрагмента (при достаточно длинной цепочке), и сумма проекций спинов, находящихся вблизи конца фрагмента составляет $1/2$. Вдали от концов среднее значение проекции спина равно нулю. Точная диагонализация гейзенберговского обменного гамильтониана для цепочки спинов $S = 1$ [52] показывает, что достаточно длинные фрагменты спиновых цепочек обладают двумя близкими уровнями энергии, один из которых синглетный, а второй – триплетный. Расстояние между этими уровнями экспоненциально мало по параметру ξ/l , где l – длина фрагмента, а ξ – магнитная корреляционная длина. Таким образом, как по значениям магнитного момента, так и по кратности вырождения, достаточно длинный отрезок цепочки спинов $S = 1$ оказывается эквивалентным двум степеням свободы со спином $S = 1/2$.

Спектр магнитного резонанса существенно зависит от эффективного спина магнитного объекта, поскольку уровни энергии расщепляются кристаллическим полем для спина $S = 1$ и не расщепляются для $S = 1/2$ (см., например [53]). Поэтому наблюдение магнитного резонанса свободных концов халдейновских цепочек представляет существен-




Рис. 8: Температурная зависимость магнитной восприимчивости $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$. На вставке: схема кристаллической структуры $(\text{Pb/Sr})\text{Ni}_2\text{V}_2\text{O}_8$. Из работы [33]




Рис. 9: Линии магнитного резонанса диамагнитно-разбавленного халдейновского магнетика, нормированные на единицу массы [50]. Узкая линия при $B = 0.98\text{T}$ - метка дифенилпирокрилгидразила: $g = 2.0$.




Рис. 10: Зависимость резонансной частоты от магнитного поля керамических образцов $\text{Pb}(\text{Ni}_{1-x}\text{Mg}_x)_2\text{V}_2\text{O}_8$ в парамагнитной фазе ($T=5$ K, черные символы) и в упорядоченной фазе ($T=1.3$ K, неокрашенные символы) [50]: $x = 0.04$ - кружки; $x = 0.06$ - квадраты. Значение пунктирных и точечных линий приведено в тексте.

ный интерес для определения эффективного спина конца цепочки. Первое наблюдение магнитного резонанса концов оборванных халдейновских цепочек проводилось при малом замещении ионов Ni^{2+} ионами Cu^{2+} в органическом соединении NENP [51]. Полученные спектры интерпретировались на основе модели трех связанных спинов: двух эффективных спинов $S = 1/2$ на концах цепочек и спина примесного иона. Слабое (0.5%) допирование образцов NENP немагнитными примесями удалось произвести в работе [54]. Здесь после допирования наблюдался сигнал магнитного резонанса, соответствующий эффективным спинам $S = 1/2$ на концах цепочек.

Мы провели изучение магнитного резонанса диамагнитно-разбавленного неорганического халдейновского магнетика $\text{Pb}(\text{Ni}_{1-x}\text{Mg}_x)_2\text{V}_2\text{O}_8$ [50]. Кристаллическая структура $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$ и данные по магнитной восприимчивости чистого вещества представлены на рисунке 8. Неорганическая природа этого соединения открывает возможность допирования различными примесями в широком интервале концентраций от 0 до 6%. Разбавление образцов $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$ диамагнитными примесями дает возможность не только наблюдать сигнал свободных концов спиновых цепочек, но и проследить эффекты взаимодействия концов цепочек при изучении зависимости формы линии от концентрации. На рис. 9 показаны линии магнитного резонанса керамического образца халдейновского магнетика $\text{Pb}(\text{Ni}_{1-x}\text{Mg}_x)_2\text{V}_2\text{O}_8$ при различных значениях x . Видно, что допирование немагнитными ионами приводит к увеличению интенсивности магнитного резонанса.

Измерение подобных спектров в диапазоне частот 9-110 ГГц позволяет получить зависимость частоты парамагнитного резонанса от магнитного поля. Эта зависимость изображена на рисунке 10 черными символами. Зависимость резонансной частоты от поля с хорошей точностью оказывается линейной, проходящей через начало координат. Таким образом, эти данные свидетельствуют об отсутствии расщепления, превышающего 0.5 ГГц. При наличии расщепления в кристаллическом поле резонансные линии керамического образца превратились бы в протяженные полосы поглощения. Расщепление спектра ЭПР изолированного спина $S = 1$ в кристаллическом поле определяется слагаемым спинового гамильтониана $D \left(\hat{S}_i^z \right)^2$, где D - константа одноионной анизотропии. Порядок величины расщепления для изолированного иона Ni можно определить, воспользовавшись величиной $D = -0.23$ мэВ, определенной из измере-

ний спектра магнитных возбуждений в экспериментах по рассеянию нейтронов [21]. Приведенная величина константы одноионной анизотропии соответствует величине расщепления парамагнитного резонанса 56 ГГц. При таком расщеплении мы должны были бы наблюдать в керамическом образце чрезвычайно широкую полосу поглощения, несовместимую с наблюдаемыми резонансными линиями, показанными на рис. 9. Таким образом, спектр парамагнитного резонанса с отсутствием расщепления свидетельствует об эффективных спинах $S = 1/2$, возникающих на концах оборванных спиновых цепочек в $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$.

Эти данные свидетельствуют также о значительном увеличении ширины линии при увеличении концентрации дефектов: ширина линии при $x=0.02$ на 0.5 Т больше, чем при $x = 0.01$. Такое значительное увеличение ширины линии не может быть связано с диполь-дипольным взаимодействием (соответствующие локальные поля имеют порядок величины 0.01 Т). Принимая во внимание многоспиновый характер магнитных дефектов, это уширение линии можно связать с взаимным касанием кластеров, что позволяет грубо оценить размер кластера в $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$ как $L \sim 20a$. Так как среднее значение проекции спина спадает от максимума до нуля по обе стороны от примеси, то естественно ожидать, что $L \sim 2\xi$. Эта оценка согласуется с теоретическим значением длины спин-спиновой корреляции $x = 7a$ в халдейновском магнетике [10].

4 Изучение коллективных магнитных мод "триплет-дефект" в халдейновском магнетике.

Низкотемпературная спиновая динамика допированного халдейновского магнетика характеризуется наличием двух связанных магнитных подсистем: многоспиновых кластеров, рассмотренных выше, и термоактивированных триплетных возбуждений. При температурах $T \ll \Delta/k_B$ числа заполнения триплетных возбуждений малы. При этом наибольшие числа заполнения будут в области k -пространства, соответствующей дну энергетического спектра возбужденных состояний. В этой области спектры не демонстрируют широкого континуума собственных частот (см. [10]), что соответствует хорошо определенным возбуждениям спин-волнового типа. Таким образом, возбуждения халдейновского спин-




Рис. 11: Зависимость поля магнитного резонанса от температуры для различных видов спиновой прецессии в дopedированных образцах халдейновского магнетика $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$. [55]

жидкостного состояния можно рассматривать, как разреженный газ квазичастиц, каждая из которых несет эффективный спин $S = 1$. При взаимодействии с кристаллическим полем и внешним магнитным полем энергетические уровни этих триплетов расщепляются и спин-щелевой магнетик должен демонстрировать спектр магнитного резонанса, характерный для изолированных спинов $S = 1$. В обычных магнетиках с магнитными ионом в каждой элементарной ячейке это невозможно, поскольку структура уровней, определяемая кристаллическим полем, нарушается обменным взаимодействием. Однако, в спин-щелевых магнетиках при низких температурах, благодаря обменному взаимодействию, основная матрица является немагнитной и для разреженного газа триплетных возбуждений должен наблюдаться спектр изолированных спинов $S = 1$ в кристаллическом поле. Для халдейновского магнетика расщепление спектра низколежащих возбуждений характеризуется эффективной константой анизотропии $D_{eff} \approx -2D$ [56], здесь D - константа одноионной анизотропии. Магнитный резонанс коллективных триплетных возбуждений с расщеплением в кристаллическом поле впервые наблюдали в халдейновском магнетике NENP Датэ и Киндо [57]. Таким образом, становится возможным разделить расщепленный кристаллическим полем спектр магнитного резонанса триплетных возбуждений и нерасщепленный спектр кластеров, описанный в предыдущем разделе. Отметим, что в описанном выше магнитном резонансе триплетных возбуждений в спин-пайерловском магнетике CuGeO_3 расщепление триплетных уровней оказывается малым, так как для спинов $S=1/2$ одноионная анизотропия отсутствует.

Пользуясь возможностью регулируемого введения примесей в образцы халдейновского магнетика $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$, мы поставили задачу изучить взаимодействие триплетных возбуждений с концами спиновых цепочек с помощью наблюдения спектров магнитного резонанса триплетных возбуждений в допированных образцах. В образцах с малой концентрацией дефектов (номинально чистые образцы, $x = 0$) нами наблюдались спектры термоактивированного магнитного резонанса триплетов (эффективный спин $S = 1$) и дефектов (эффективный спин $S = 1/2$). При увеличении концентрации дефектов, ($x = 0.01$), мы наблюдаем единую резонансную моду на промежуточной частоте (см рис. 11), которую следует интерпретировать, как коллективную моду магнитного резонанса, в ней участвуют спины кластеров, образованных обрывами цепочек, и эффективные спины триплетных возбуждений [55, 58].

Описанное наблюдение коллективной моды свидетельствует о том,

что при своем распространении по цепочкам, низколежащие триплетные возбуждения доходят до концов цепочек, однако не разрушают спиновую структуру коллективного состояния с эффективным спином $S = 1/2$, образующуюся вблизи обрыва цепочки. Взаимодействие возбуждений с эффективным спином обрыва цепочки приводит к образованию коллективной моды спиновой прецессии на промежуточной частоте, при этом сигнал магнитного резонанса существует в широком интервале температур, в отличие от наблюдавшегося в другом халдейновском магнетике, NENP, где сигнал магнитного резонанса дефектов быстро исчезает при нагревании [54, 59].

5 Исследование стимулированного дефектами магнитного упорядочения.

При понижении температуры в образцах с примесями происходит переход в антиферромагнитное состояние. Поскольку упорядочение возникает вследствие перекрытия крыльев кластеров, параметр порядка является сильно неоднородным. Тем не менее, эксперименты по измерению магнитного момента и рассеянию нейтронов показывают, что этот фазовый переход оказывается хорошо определенным, поведение интегральных характеристик, таких, как магнитная восприимчивость, после опрокидывания магнитных подрешеток, температурная зависимость среднего значения упорядоченной компоненты спина, аналогичны поведению этих величин в обычных трехмерных антиферромагнетиках, по крайней мере для концентраций примеси порядка процента и выше [33, 37, 38]. В этой связи представляет значительный интерес, существуют ли в данном экзотическом неоднородном состоянии элементарные возбуждения типа спиновых волн в традиционных антиферромагнетиках. Для этого были поставлены эксперименты по поиску сигналов антиферромагнитного резонанса в индуцированной примесями упорядоченной фазе спин-пайерлсовского и халдейновского магнетиков. В образцах спин-пайерлсовского магнетика CuGeO_3 , допированного немагнитными примесями Zn [42], Mg [43], и магнитными примесями Ni [45] нам удалось обнаружить сигналы антиферромагнитного резонанса с зависимостью резонансной частоты от поля, характерной для двуосного антиферромагнетика.




Рис. 12: Зависимости резонансных частот спиновых колебаний в упорядоченной фазе образца $\text{Cu}_{1-x}\text{Ni}_x\text{GeO}_3$, $x = 0.032$, $T = 1.8$ К [45].




Рис. 13: Зависимости резонансных частот спиновых колебаний в упорядоченной фазе образца $\text{Cu}_{1-x}\text{Mg}_x\text{GeO}_3$, $x = 0.032$, $T=1.8$ K [43]




Рис. 14: Зависимости резонансных частот спиновых колебаний в упорядоченной фазе образца $\text{Cu}_{1-x}\text{Zn}_x\text{GeO}_3$, $x = 0.04$, $T=1.4$ K [60].




Рис. 15: Зависимость спектра магнитного резонанса от температуры для порошкового образца $\mathbf{Pb}(\mathbf{Ni}_{1-x}\mathbf{Mg}_x)_2\mathbf{V}_2\mathbf{O}_8$. Концентрация примеси $x = 0.06$, $f = 42.6$ ГГц.

На рисунках 12, 13, 14 показаны частотно-полевые зависимости для магнитного резонанса в упорядоченных фазах спин-пайерловского магнетика CuGeO_3 , допированного различными примесями, измеренные при низких температурах для направления магнитного поля вдоль трех главных осей кристалла. В работе группы М.Хазе [61] также сообщается об обнаружении антиферромагнитного резонанса в допированном спин-пайерловском магнетике $\text{Cu}_{1-x}\text{Zn}_x\text{GeO}_3$. Экспериментальные данные, представленные на рис. 12, 13, 14 различными символами, хорошо соответствуют теоретическим зависимостям, изображенным пунктирными линиями. Эти зависимости получены путем расчета резонансных частот двусного антиферромагнетика [62]. Таким образом, для допирования на уровне 3 процентов низкочастотный спектр спиновых колебаний оказывается аналогичным спектру обычного антиферромагнетика.

Аналогичный результат получен нами и для упорядоченной фазы дипированного халдейновского магнетика $\text{PbNi}_2\text{V}_2\text{O}_8$ [50]. При охлаждении керамических образцов ниже температуры Нееля T_N ($T_N^{(max)} = 3.4$ К при $x = 0.04$) происходит трансформация линии магнитного резонансного поглощения в характерную для порошкового образца антиферромагнетика полосу (рисунок 15). Края этой полосы соответствуют частотам антиферромагнитного резонанса для рациональных направлений магнитного поля. Эти данные позволяют оценить среднюю величину параметра порядка. Из величин магнитных полей, в которых наблюдаются края полосы резонансного поглощения, был определен спектр частот антиферромагнитного резонанса (АФМР) для различных направлений магнитного поля относительно кристаллографических осей. Зависимость резонансных частот АФМР от магнитного поля показана на рис. 10, она качественно соответствует спектру резонансных частот антиферромагнетика с анизотропией типа "легкая ось" с щелью в спектре магнитного резонанса равной $\omega_0/2\pi = 80$ ГГц.

Считая, что анизотропия антиферромагнитного параметра порядка в $\text{Pb}(\text{Ni}_{1-x}\text{Mg}_x)_2\text{V}_2\text{O}_8$ связана в основном с одноионной анизотропией на ионах никеля ($S = 1$), мы можем оценить среднюю величину параметра порядка в упорядоченной фазе. В приближении молекулярного поля величина щели определяется средним параметром порядка $\langle\langle\hat{S}_i^z\rangle\rangle$ (усреднение по времени и по узлам решетки), и константами анизотропии и обмена: $\hbar\omega_0 = 4\sqrt{|D|J\langle\langle\hat{S}_i^z\rangle\rangle}$. Используя величины $J = 9$ мэВ, $D = -0.23$ мэВ, полученные в экспериментах по неупругому рассеянию

нейтронов [21], получаем оценку $\langle\langle \hat{S}_i^z \rangle\rangle \sim 0.06$. Приведенное значение соответствует максимальной величине среднего значения параметра порядка, достигаемого при $x = 0.04$.

6 Микроскопическое разделение фаз при индуцированном примесями антиферромагнитном упорядочении.

При фазовом переходе в антиферромагнитное состояние сигнал магнитного резонанса обычно трансформируется из сигнала парамагнитного резонанса в сигнал антиферромагнитного резонанса. Частота парамагнитного резонанса определяется свойствами изолированных магнитных ионов, а частота антиферромагнитного резонанса определяется колебаниями параметра порядка. Таким образом, фазовый переход в упорядоченное состояние сопровождается перестройкой спектра магнитного резонанса и наблюдение этой перестройки позволяет определить температуру перехода и другие характеристики фазового превращения.

В описанных выше опытах с достаточно большой (более 3 процентов) концентрацией примеси примесные ионы расположены друг к другу близко, на расстояниях порядка длины корреляции ξ . При таких концентрациях переход в антиферромагнитное состояние оказался аналогичным фазовому переходу обычных трехмерных антиферромагнетиков, восприимчивость и спектр магнитного резонанса демонстрируют традиционное для антиферромагнитного перехода поведение. Особый интерес представляют малые концентрации, когда среднее расстояние между примесными атомами в цепочках превосходит длину ξ и спиновые кластеры разделены остатками синглетной матрицы. В таком случае глубина модуляции антиферромагнитного параметра порядка достигает почти 100%.

Нами был исследован магнитный резонанс на серии образцов $\text{Cu}_{1-x}\text{Mg}_x\text{GeO}_3$ высокого качества при малых концентрациях примеси [43]. Однородность распределения примеси по образцу и содержание примеси было специально проанализировано в работе группы К.Учинокуры [38]. Неоднородность распределения концентрации примеси по образцу не превышала 10^{-3} . На рис. 16 показана эволюция спектра магнитного резонанса при переходе через точку Нееля в допированном




Fig.2

Рис. 16: Изменение формы линии магнитного резонанса в окрестности температуры Нееля в монокристалле $\text{Cu}_{1-x}\text{Mg}_x\text{GeO}_3$ $x = 0.017$, $\mathbf{H}||b$, $f = 36$ ГГц, $T_N = 2.25$ К. [43]




Рис. 17: Изменение формы линии магнитного резонанса в порошковом образце $\text{Pb}(\text{Ni}_{1-x}\text{Mg}_x)_2\text{V}_2\text{O}_8$ при малой концентрации примеси $x = 0.02$.




Рис. 18: Результат упрощенного моделирования структуры индуцированной примесями упорядоченной фазы [43]: серым отмечены области локального антиферромагнитного порядка, черным - наибольшая из этих областей, белым - неупорядоченные области.




Рис. 19: Результат численного моделирования [63] задачи о средних значениях проекций спинов в узлах двумерной сетки из димеризованных цепочек с межцепочечным взаимодействием.

спин-пайерловском магнетике $\text{Cu}_{1-x}\text{Mg}_x\text{GeO}_3$ для $x = 0.017$. Мы видим, что при понижении температуры линия парамагнитного резонанса расщепляется на две. Одна компонента соответствует парамагнитному резонансу — значение резонансного поля не зависит от температуры и совпадает с резонансным полем парамагнитной фазы. Положение второй компоненты спектра зависит от температуры, зависимость частоты от поля для нее (см. [43]) соответствует спектру двуосного антиферромагнетика. Существует широкая область температур, в которой одновременно наблюдаются две линии: антиферромагнитного и парамагнитного резонанса. Однородность распределения примесей по образцу и малый температурный интервал перехода (0.1 К) исключают объяснение существования двух линий магнитного резонанса за счет макроскопической неоднородности образца. Уменьшение интенсивности парамагнитной линии при понижении температуры исключает ее связь с неконтролируемыми дефектами кристалла, однако ее интенсивность значительно превышает интенсивность сигнала магнитного резонанса термоактивированных триплетных возбуждений. Одновременное наличие двух резонансных мод в образце не может быть истолковано в рамках рассмотрения одной фазы, поскольку антиферромагнитной фазе соответствуют колебания параметра порядка, исключающие парамагнитную моду резонанса, а парамагнитная фаза, тем более, не допускает расщепления линии.

Схожий эффект наблюдался и для образцов $\text{Pb}(\text{Ni}_{1-x}\text{Mg}_x)_2\text{V}_2\text{O}_8$ [50]: отличие низкотемпературных спектров образцов с $x < 0.03$ от спектров образцов с $x > 0.03$ состоит в том, что для малой концентрации резонансная линия парамагнитного типа сохраняется вплоть до низких температур (рисунок 17). То есть при низких температурах также наблюдается существование двух видов магнитного резонанса.

Возможным объяснением одновременного существования двух резонансных мод является микроскопическое фазовое расслоение образца на парамагнитные и антиферромагнитные области. Действительно, рассмотрим спиновые кластеры, образующиеся вокруг примесных атомов и будем считать, что когерентный антиферромагнитный порядок существует в области размером L^* , удовлетворяющим соотношению $k_B T \simeq JS^2 \exp(-2L^*/x)$. Конкретный вид этого соотношения для дальнейшего рассмотрения не важен, так как будет использоваться только очевидное положение об убывании размера области когерентного антиферромагнитного порядка при повышении температуры. На расстояниях, боль-

ших, чем L^* , антиферромагнитные корреляции разрушаются тепловыми флуктуациями. В поперечных направлениях антиферромагнитные корреляции распространяются на расстояния, определяемые обменными интегралами в соответствующих направлениях. Так мы приходим к упрощенной модели [43], в которой в окрестности каждого примесного центра существует антиферромагнитная область эллиптической формы. Длина эллипса вдоль цепочек есть L^* , в поперечных направлениях она уменьшена в соответствии с отношениями обменных интегралов. При высокой температуре области локального антиферромагнитного порядка малы и не касаются друг друга, параметры порядка в них некоррелированы и дальний порядок отсутствует, а каждый из кластеров дает вклад в восприимчивость образца и в сигнал магнитного резонанса в соответствии с наличием у кластера полного магнитного момента. Поэтому восприимчивость и спектр магнитного резонанса имеют парамагнитный характер. При понижении температуры размер кластеров растет, некоторые из них начинают соприкасаться, что приводит к возникновению более протяженных областей с когерентным антиферромагнитным порядком, охватывающих несколько примесных атомов. Наконец, как показано на рис. 18, возникает область антиферромагнитного порядка, "протекающая" (переколирующая) через весь образец. Возникновение такой области соответствует порогу протекания в задаче о перколяции взаимопроникающих сфер [64]. При этом значении L^* , а также в окрестности него, в образце еще имеются (см. рис. 18) одиночные кластеры, обладающие магнитным моментом и изолированные от больших антиферромагнитных областей слабо возмущенной синглетной матрицей. Свободные спины этих кластеров продолжают давать сигналы парамагнитного резонанса, как и выше точки перехода.

Таким образом, ниже точки Нееля в образце имеются три типа областей: 1) области с локальным антиферромагнитным порядком достаточно большого размера, дающие сигналы антиферромагнитного резонанса (на рисунке помечены черным), 2) области синглетной матрицы, не имеющие магнитного отклика (помечены белым), 3) одиночные кластеры, отделенные от антиферромагнитных областей синглетной матрицей (серые эллипсы правильной формы).

Неоднородность стимулированной примесями антиферромагнитной фазы была исследована теоретически в работе Ясуды и др. [63]. Методом Монте-Карло для двумерной системы из спин-пайерлсовских или халдейновских спиновых цепочек с дефектами рассчитана спиновая

структурой основного состояния. В этой структуре имеются ненулевые антиферромагнитно-коррелированные проекции спинов (пики локально-го параметра порядка) в окрестностях спиновых вакансий, а в промежут-ках между пиками находится слабо возмущенная синглетная матрица. Существенным результатом моделирования [63], см. рис. 19, является де-монстрация сильной модуляции параметра порядка, которая составляет практически 100 процентов. Допуская, что исчезающе малый параметр порядка в областях между примесями будет разрушен тепловыми флуку-тациями при конечных температурах, мы приходим к эквивалентности структуры, представленной на рисунке 19, и структуры, предложенной выше на основе существования двух сигналов магнитного резонанса.

Отметим, что в последнее время в физике конденсированного состо-яния были обнаружены различные системы, демонстрирующие микроско-пическое фазовое разделение. Приведем два широко известных при-мера из этой области. Во-первых, это разделение на проводящие и анти-ферромагнитные полосы в слоях CuO кристаллов сложных оксидов, де-монстрирующих высокотемпературную сверхпроводимость [65]. В второй пример — разделение на ферромагнитные капли и антиферромагнитные области в дипированных мanganитах [66]. В обоих из описанных приме-ров разделение фаз связано с перераспределением плотности подвижных носителей заряда. В описываемом нами микроскопическом фазовом раз-делении при индуцированном примесями антиферромагнитном переходе в спин-щелевых магнетиках разделение магнитных фаз происходит на идеальном диэлектрическом фоне и не связано с носителями заряда.

7 Влияние магнитного поля на микроско- пическое фазовое разделение при инду- цированном примесями антиферромагнит- ном упорядочении в спин-пайерлсовском магнетике.

Согласно описанной простой модели фазового расслоения, можно пред-положить, что этим разделением на фазы можно эффективно управлять с помощью внешнего магнитного поля. Действительно, каждый кластер обладает собственным спиновым моментом $S_{tot} = 1/2$ (и, соответству-




Рис. 20: Схематическое изображение областей локального антиферромагнитного порядка вблизи концов оборванных примесями спиновых цепочек и результирующих магнитных моментов этих областей.

но, магнитным моментом, равным μ_B). При объединении кластеров в область с когерентным антиферромагнитным порядком в зависимости от четности расстояния между примесными ионами собственные спиновые моменты кластеров могут с равной вероятностью оказаться параллельны или антипараллельны. В случае антипараллельности полных моментов, изображенном на схеме рис. 20, внешнее поле будет стремиться развернуть их параллельно, тем самым разрушая пространственную когерентность антиферромагнитного порядка в этих областях. Так как пространственная когерентность устанавливается за счет корреляции на быстро спадающих крыльях кластеров, естественно ожидать, что связанный с этим проигрыш в обменной энергии мал, и, соответственно, небольшое внешнее поле приведет к заметному эффекту.

Мы исследовали переход в индуцированное примесями упорядоченное состояние в образцах $Cu_{1-x}Mg_xGeO_3$ в различных магнитных полях [44, 67]. При этом мы обнаружили сильное влияние магнитного поля на разделение магнитных фаз. Различие полей антиферромагнитного и парамагнитного резонанса позволяет разделить соответствующие вклады в наблюдаемый спектр ЭПР-поглощения. Интенсивность парамагнит-




Рис. 21: Зависимость концентрации парамагнитной фазы от магнитного поля при температуре, близкой к точке Нееля со стороны антиферромагнитной фазы. На вставке - зависимость доли парамагнитной фракции от концентрации примесей [44].

ной компоненты спектра поглощения связана с концентрацией парамагнитной фазы в образце. В частности, отношение интенсивности парамагнитной компоненты линии поглощения при температуре, близкой к T_N со стороны антиферромагнитной фазы, к полной интенсивности сигнала магнитного резонанса вблизи T_N в парамагнитной фазе $\left(\frac{I_{PM}(T \rightarrow T_N - 0)}{I_{tot}(T \rightarrow T_N + 0)}\right)$, непосредственно равно концентрации парамагнитной фазы в точке перехода. Измеренная зависимость концентрации парамагнитной фазы от магнитного поля изображена на рис. 21. Там же показана зависимость концентрации парамагнитной фазы непосредственно ниже точки перехода от концентрации примесей, стимулирующих данный переход.

Наблюдение столь существенного влияния магнитного поля и отсутствие фазового разделения при больших концентрациях подтверждает предложенный выше механизм формирования микроскопического фазового расслоения, основанный на глубокой модуляции параметра порядка.

8 Резонансные моды димерного спинщелевого магнетика $TlCuCl_3$. Исследование стимулированной полем упорядоченной фазы димерного магнетика.

Кристаллы $TlCuCl_3$ обладают димерной магнитной структурой, образованной магнитными ионами Cu^{2+} , несущими спин $S = 1/2$ (рисунок 22). Обменные интегралы, соответствующие взаимодействию магнитных ионов внутри димеров больше, чем обменные интегралы взаимодействия спинов из разных димеров [68]. Величина внутридимерного обменного интеграла составляет 66К. Такая структура обменных взаимодействий приводит к образованию спиновой щели $\Delta \approx 8$ К и спин-жидкостному поведению. Магнитные возбуждения являются триплетами со спином $S = 1$, их состояния расщепляются магнитным и кристаллическим полем.

Расщепление триплетных состояний кристаллическим полем должно быть значительно меньше, чем в описанных выше халдейновских системах, поскольку для спинов $S = 1/2$ одноионная анизотропия отсутствует. Магнитно-резонансная спектроскопия является чувствительным инструментом для определения таких небольших расщеплений. Нами




Рис. 22: (Вверху) Структура обменных взаимодействий в димерном магнетике TlCuCl_3 по данным работы [68]. (Внизу) Определенная в опытах по рассеянию нейтронов [69] спиновая структура индуцированной полем упорядоченной фазы в TlCuCl_3 ($T = 1.9$ К, $\mathbf{H} \parallel b$, $H = 12$ Т)




Рис. 23: Линии магнитного резонанса термоактивированных тройных возбуждений в димерном магнетике TlCuCl_3 ("a", "b", "c"). PM - линия магнитного резонанса паразитного гидратного соединения, загрязняющего поверхность образца [70].




Рис. 24: Спектр магнитного резонанса низколежащих триплетных возбуждений ("a", "b", "c"), зависимость спиновой щели от магнитного поля ("d"), частота спиновых колебаний в упорядоченной фазе ("e") [70].

был поставлен ряд экспериментов по измерению спектров магнитного резонанса в $TlCuCl_3$ [70]. На рис. 23 приведены записи линий магнитного резонанса в этом кристалле при различных температурах. Видно, что наблюдаемые спектры поглощения демонстрируют термически активированное поведение, что позволяет связать наблюдаемое поглощение с переходами между подуровнями термически активируемых триплетных возбуждений. При низких температурах в спектре поглощения наблюдается несколько компонент (обозначенных "a", "b", "c"). Частотно-полевые зависимости этих компонент расщепленного спектра изображены на рис. 24 в области полей до 30 кЭ.

Такое расщепление компонент спектра магнитного резонанса характерно для расщепления уровней спина $S = 1$ в кристаллическом поле, что позволяет восстановить эффективный спиновый гамильтониан триплетных возбуждений

$$\hat{\mathcal{H}} = D\hat{S}_z^2 + E(\hat{S}_x^2 - \hat{S}_y^2) + g\mu_B \hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{H} \quad (3)$$

Подгонка спектра согласно соотношениям, определяющим спектр магнитного резонанса спина $S = 1$ в низкосимметричном кристаллическом поле (пунктирные линии на рис. 24), позволяет определить параметры этого спинового гамильтониана: $D = 8.0 \pm 0.7$ ГГц, $E = 5.8 \pm 0.6$ ГГц.

Таким образом, эксперименты с димерной системой экспериментально подтверждают триплетный характер коллективных спиновых возбуждений и позволяют определить параметры их взаимодействия с кристаллическим полем. Возможность введения эффективного гамильтониана (3) и наблюдения такого спектра магнитного резонанса означает формирование сильно коррелированного возбужденного состояния на фоне неупорядоченного основного состояния.

Отметим следующую нетривиальность наблюдения расщепленного кристаллическим полем анизотропного спектра. Спектр изолированных ионов Cu^{2+} ($S = 1/2$) в принципе не может быть расщеплен и не может быть сильно анизотропным. Основное состояние кристалла является немагнитным и, следовательно, изотропным. Однако, триплетные возбужденные состояния, являясь коррелированными коллективными состояниями, проявляют сильно анизотропные свойства, по степени анизотропии аналогичные статическим антиферромагнитно-упорядоченным структурам.

Соединение $TlCuCl_3$ вызвало большой интерес также в связи с об-

наруженным здесь эффектом индуцирования антиферромагнитного порядка сильным магнитным полем (рисунок 22), закрывающим энергетическую щель в спектре спиновых возбуждений. Этот квантовый фазовый переход рассматривался как бозе-эйнштейновская конденсация разреженного газа магнитных возбуждений [71]. Данный подход обоснован в обменном приближении, поскольку обменное взаимодействие сохраняет полный спин и, следовательно, число магнонов, а энергетическая щель магнонов и соответствующий химический потенциал зависят от магнитного поля. В этой модели переход в упорядоченное состояние, связанный с занулением спиновой щели и потерей устойчивости спин-жидкостной фазы эквивалентен образованию бозе-эйнштейновского конденсата, аналогично переходу в сверхтекущее состояние для жидкого гелия. С помощью такого подхода было получено удовлетворительное описание температурной зависимости поля перехода и предсказано наличие безщелевой голдстоуновской моды в закритической по полю фазе [71]. Мы исследовали этот квантовый фазовый переход с целью изучить спектр возбуждений в упорядоченной фазе и поведение спиновой щели в окрестности перехода. Методика магнитного резонанса обладает здесь большей разрешающей способностью, чем нейтронная спектроскопия. Данные нейтронной спектроскопии спиновых возбуждений в $TlCuCl_3$ приведены, например, в работе [72] и на их основе авторы сделали вывод о наличии безщелевой голдстоуновской моды в полях выше критического.

В ходе наших экспериментов [70] мы наблюдали, как в точке закрывания спиновой щели происходит обращение в ноль частоты магнитного резонанса, а затем, при дальнейшем повышении магнитного поля, в упорядоченной фазе, эта частота снова растет (см.рис. 24). Таким образом, вывод теории, рассматривающий данный переход как бозе-эйнштейновскую конденсацию магнонов, о наличии голдстоуновской моды оказывается приближенным, а в точном смысле — неверным. Наличие анизотропии нарушает осевую симметрию, принятую в теории в обменном приближении и приводит к формированию энергетической щели другой природы в упорядоченной фазе.

Анализ на основе приближения молекулярного поля [62] показывает, что частота магнитного резонанса пропорциональна индуцированному полем параметру порядка. Таким образом, мы можем проследить зависимость параметра порядка от поля в области этого квантового фазового перехода. Оказалось, что параметр порядка обращается в ноль в критической точке по закону $\sqrt{H - H_c}$, здесь H_c — критическое поле. Данный

анализ тоже не претендует на абсолютную точность, так как использует обычные предположения теории молекулярного поля, в которых вычисляются частоты антиферромагнитного резонанса, то есть параметр порядка предполагается насыщенным и совершающим малые колебания без изменения модуля упорядоченных спиновых моментов.

Более последовательный подход к расчету спектра спиновых возбуждений, учитывающий в теоретико-полевом подходе как обменное взаимодействие, так и взаимодействие с кристаллическим полем, был применен в дальнейшем в работе [73]. Здесь получено хорошее соответствие теоретического спектра и спектра, измеренного в работе [70]. Обнаруженные резонансные спиновые осцилляции в упорядоченной фазе вблизи критического поля представляют собой новый вид магнитных возбуждений, в котором, вследствие малой величины упорядоченной компоненты спинов должны быть представлены не только прецессия спинов, но и продольные колебания параметра порядка. Возникновение щели в энергетическом спектре индуцированной полем антиферромагнитной фазы при наличии анизотропии также описывается в рамках макроскопического гидродинамического подхода [74].

9 Благодарности.

Исследования представленные в обзоре были выполнены при поддержке РФФИ, Фонда содействия отечественной науке. Авторы благодарят А.Ревколевчи, К.Учинокуру, Х.Танаку, Л.Н.Демьянец и А.Я.Шапиро за предоставленные образцы и В.И.Марченко, А.К.Колежука, М.В.Еремина, Р.М.Еремину и М.Е.Житомирского за постоянный интерес к работе и многочисленные обсуждения.

Список литературы

- [1] Bethe H., Zeitschrift für Physik **71** (1931), 205
- [2] L.Hulthén, Arkiv Met.Astron.Fysik **26A** (1938)
- [3] Jacques des Cloiseaux, Pearson J.J., Physical Review **128** (1962), 2131
- [4] Л.Н.Булаевский, Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики **43** (1962), 968

- [5] Robert B. Griffiths, Physical Review **133** (1964), A768
- [6] Jill C. Bonner, Michael E. Fisher, Physical Review **135** (1964), A640
- [7] F.D.M.Haldane, Physics Letters **93A** (1983), 464
- [8] F.D.M.Haldane, Physical Review Letters **50** (1983), 1153
- [9] R. Botet, R. Jullien, Physical Review B **27** (1983), 613
- [10] S. V. Meshkov, Physical Review B **48** (1993), 6167
- [11] Seiji Miyashita, Shoji Yamamoto, Physical Review B **48** (1993), 913
- [12] Л.Н.Булаевский, Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики **44** (1963), 1008
- [13] Jill C.Bonner, Hendrik W.J.Blöte, Physical Review B **25** (1982), 6959
- [14] P.W.Anderson, Theory of magnetic exchange interaction: Exchange in insulators and semiconductors, том 14, pp. 99-214 of *Solid State Physics*, Eds.:Seitz, F., Turnbull, D., Academic Press: New York (1963)
- [15] Michael J.Hennessy, Carl D.McElwee, Peter M.Richards, Physical Review B **7** (1973), 930
- [16] E.F.Shender, S.A.Kivelson, Physical Review Letters **66** (1991), 2384
- [17] K. Katsumata, H. Hori, T. Takeuchi, M. Date, A. Yamagishi, J. P. Renard, Physical Review Letters **63** (1989), 86
- [18] J.P.Renard, M.Verdaguer, L.P.Regnault, W.A.C.Erkelen, J.Rossat-Mignod, J.Ribas W.G.Stirling, C.Vettier, Journal of Applied Physics **63** (1988), 3538
- [19] A. Zheludev, S. E. Nagler, S. M. Shapiro, L. K. Chou, D. R. Talham, M. W. Meisel, Physical Review B **53** (1996), 15004
- [20] J.Darriet, L.P.Regnault, Solid State Communications **86** (1993), 409
- [21] A. Zheludev, T. Masuda, I. Tsukada, Y. Uchiyama, K. Uchinokura, P. Böni, S.-H. Lee, Physical Review B **62** (2000), 8921

- [22] A. W. Garrett, S. E. Nagler, D. A. Tennant, B. C. Sales, T. Barnes, Physical Review Letters **79** (1997), 745
- [23] E.Pytte, Physical Review B **10** (1974), 4637
- [24] J.W.Bray, H.R.Hart, L.W.Interrante, I.S.Yakobs, J.S.Kasper, G.D.Watkins, S.H.Weer, J.C.Bonner, Physical Review Letters **35** (1975), 744
- [25] S.Huizinga, J.Kommandeur, G.A.Sawatzky, B.T.Thole, K.Kopinga, W.J.M de Jonge, J.Roos, Physical Review B **19** (1979), 4723
- [26] C.Coulon, P.Vaca, T.Granier, B.Gallois, Synth.Met **27** (1988), B449
- [27] Masashi Hase, Ichiro Terasaki, Kunimutsu Uchinokura, Physical Review Letters **70** (1993), 3651
- [28] E.Dagotto, T.M.Rice, Science **271** (1996), 618
- [29] H. Kageyama, K. Yoshimura, R. Stern, N. V. Mushnikov, K. Onizuka, M. Kato, K. Kosuge, C. P. Slichter, T. Goto, Y. Ueda, Physical Review Letters **82** (1999), 3168
- [30] A.Oosawa, M.Ishi, H.Tanaka, Journal of Physics: Condensed Matter **11** (1999), 265
- [31] H.Fukuyama, T.Tanimoto, M.Saito, Journal of the Physical Society of Japan **65** (1996), 1182
- [32] L.P.Regnault, J.P.Renard, G.Dhalenne, A.Revcolevschi, Europhysics Letters **32** (1995), 579
- [33] Y. Uchiyama, Y. Sasago, I. Tsukada, K. Uchinokura, A. Zheludev, T. Hayashi, N. Miura, P. Böni, Physical Review Letters **83** (1999), 632
- [34] Akira Oosawa, Toshio Ono, Hidekazu Tanaka, Physical Review B **66** (2002), 020405(R)
- [35] M.Braden, G.Wilkendorf, J.Lorenzana, M.Aín, G.J.McIntyre, M.Behruzi, G.Heger, G.Dhalenne, A.Revcolevschi, Physical Review B **54** (1996), 1105

- [36] В.Н.Глазков, Р.М.Еремина, А.И.Смирнов, Г.Даленн, А.Ревколевчи, Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики **120** (2001), 164
- [37] S.Coad, J.-G.Lussier, D.F.McMorrow, D.McK.Paul, Journal of Physics: Condensed Matter **8** (1996), 6251
- [38] T.Masuda, I.Tsukada, K.Uchinokura, Y.J.Wang, V.Kiryukhin, R.J.Birgeneau, Physical Review B **61** (2000), 4103
- [39] M.Nishi, O.Fujita, J.Akimitsu, Physical Review B **50** (1994), 6508
- [40] L.P.Regnault, M. Aïn, B. Hennion, G.Dhalenne, A.Revcolevschi, Physical Review B **53** (1996), 5579
- [41] Makoto Honda, Tadashi Shibata, Koichi Kindo, Shunji Sugai, Tetsuya Takeuchi, Hidenobu Hori, Journal of the Physical Society of Japan **65** (1996), 691
- [42] А.И.Смирнов, В.Н.Глазков, А.Н.Васильев, Л.И.Леонюк, С.М.Коад, Д.Мак Пол, Г.Дален, А.Ревколевчи, Письма в Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики **64** (1996), 277
- [43] V.N. Glazkov, A.I.Smirnov, K.Uchinokura, T.Masuda, Physical Review B **65** (2002), 144427
- [44] V. N. Glazkov, A. I. Smirnov, H.-A. Krug von Nidda, A. Loidl, K. Uchinokura, T. Masuda, Physical Review Letters **94** (2005), 057205
- [45] V.N.Glazkov, A.I.Smirnov, O.A.Petrenko, D.Mck. Paul, A.G.Vetkin, R.M.Eremina, Journal of Physics: Condensed Matter **10** (1998), 7879
- [46] М.И.Белинский, Б.С.Цукерблат, А.В.Аблов, Физика Твердого Тела **16** (1974), 989
- [47] P.W.Anderson, Journal of the Physical Society of Japan **9** (1954), 316
- [48] В.Н.Глазков, Экспериментальное исследование спин-пайерлсовского магнетика с дефектами., кандидатская диссертация, ИФП им.П.Л.Капицы РАН, Москва (2003)

- [49] B.Grenier, P.Monod, M.Hagiwara M.Matsuda, K.Katsumata, S.Clement, J.-P.Renard, A.L.Barra, G.Dhalenne, A.Revcolevschi, Physical Review B **65** (2002), 094425
- [50] A. I. Smirnov, V. N. Glazkov, H.-A. Krug von Nidda, A. Loidl, L. N. Demianets, A. Ya. Shapiro, Physical Review B **65** (2002), 174422
- [51] M. Hagiwara, K. Katsumata, Ian Affleck, B. I. Halperin, J. P. Renard, Physical Review Letters **65** (1990), 3181
- [52] T Kennedy, Journal of Physics: Condensed Matter **2** (1990), 5737
- [53] С.А.Альтшулер, Б.М.Козырев, Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп, Наука, Москва (1972)
- [54] S. H. Glarum, S. Geschwind, K. M. Lee, M. L. Kaplan, J. Michel, Physical Review Letters **67** (1991), 1614
- [55] A.I.Smirnov, H.-A.Krug von Nidda, A.Loidl, L.N.Demianets, A.Ya.Shapiro, Journal of Magnetism and Magnetic MAterials **272-276** (2004), 880
- [56] O. Golinelli, Th. Jolicoeur, R. Lacaze, Physical Review B **45** (1992), 9798
- [57] M. Date, K. Kindo, Physical Review Letters **65** (1990), 1659
- [58] A.I. Smirnov, V.N. Glazkov, Journal of Magnetism and Magnetic MAterials **300** (2006), 216
- [59] Partha P. Mitra, Bertrand I. Halperin, Ian Affleck, Physical Review B **45** (1992), 5299
- [60] А.И.Смирнов, В.Н.Глазков, Л.И.Леонюк, А.Г.Веткин, Р.М.Еремина, Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики **114** (1998), 1876
- [61] Masashi Hase, Masayuki Hagiwara, Koichi Katsumata, Physical Review B **54** (1996), R3722
- [62] T.Nagamiya, K.Yosida, R.Kubo, Advances in Physics **13** (1955)

- [63] Chitoshi Yasuda, Synge Todo, Munehisa Matsumoto, Hajime Takayama, Physical Review B **64** (2001), 092405
- [64] V.K.S.Shante, S.Kirkpatrick, Advances in Physics **20** (1971), 325
- [65] J. M. Tranquada, J. D. Axe, N. Ichikawa, A. R. Moodenbaugh, Y. Nakamura, S. Uchida, Physical Review Letters **78** (1997), 338
- [66] Elbio Dagotto, Takashi Hotta, Adriana Moreo, Physics Reports **344** (2001), 1
- [67] V.N.Glazkov, A.I. Smirnov, H.-A.Krug von Nidda, A.Loidl, T.Masuda, K.Uchinokura, Journal of Magnetism and Magnetic MAterials **272-276** (2004), c695
- [68] A.Oosawa, T.Kato, H.Tanaka, K.Kakurai, M.Müller, H.-J.Mikeska, Physical Review B **65** (2002), 094426
- [69] Hidekazu Tanaka, Akira Oosawa, Tetsuya Kato, Hidehiro Uekusa, Yuji Ohashi, Kazuhisa Kakurai, Andreas Hoser, Journal of the Physical Society of Japan **70** (2001), 939
- [70] V. N. Glazkov, A. I. Smirnov, H. Tanaka, A. Oosawa, Physical Review B **69** (2004), 184410
- [71] T.Nikuni, M.Oshikawa, A.Oosawa, H.Tanaka, Physical Review Letters **84** (2000), 5868
- [72] Ch.Ruegg, N.Cavadini, A. Furrer, H.-U.Gudel, K.Kramer, H.Mutka, A.Wildes, K.Habicht, P.Vorderwisch, Nature **423** (2003), 62
- [73] A. K. Kolezhuk, V. N. Glazkov, H. Tanaka, A. Oosawa, Physical Review B **70** (2004), 020403
- [74] А.Фарутин, В.И.Марченко, Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики **131** (2007), 860